TECHNISCHES DATENBLATT

# EICHE MAILAND

| VERLEGESYSTEM | ART.-NR. | FORMAT | OBERFLÄCHE |
|---|---|---|---|
| KlebeSHEETS | AV153 | 1227 x 232 x 2,5 mm | Designprägung |
| SolidCORE® (Drop-Down) | AV127 | 1220 x 225 x 5,5 mm | Designprägung |
| SofTEC® (Hybrid) | AV177 | 1220 x 225 x 8,0 mm | Designprägung |

## TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG | NORM | KLEBESHEETS | SOLIDCORE® | SOFTEC® |
|---|---|---|---|---|
| Belagsart | EN ISO 10582 | Heterogen, PVC | Heterogen, PVC | Heterogen, PVC |
| Oberflächenvergütung | — | PUR | PUR | PUR |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 4,8 kg/m² | 9,3 kg/m² | — |
| Klassifizierung | EN ISO 10874 | 33/42 | 33/42** | 33/42 |
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 2,5 mm | 5,5 mm | 8,0 mm |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Lieferform Planken | EN ISO 24342 | 1.227 mm x 232 mm | 1.220 mm x 225 mm | 1.220 mm x 225 mm |
| Maßbeständigkeit | EN ISO 23999 | 0,05 % quer | 0,05 % quer | 0,40 %* |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | 0,05 mm | 0,05 mm | — |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | Stufe >6 | Stufe >6 | Stufe 6 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Rutschhemmung | EN 13893 | 0,35 / DS | 0,35 / DS | DS |
| Rutschfestigkeit | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 | ca. 5 dB | 20 dB | 16 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12664 | 0,017 m² K/W | 0,038 m² K/W | 0,091 m² K/W |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Ja* | Ja* | — |
| Verschleißgruppe | EN ISO 10582 | Typ 1 | Typ 1 | — |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 / EN 425 | Ja, Typ W, EN12529 | Ja, Typ W, EN12529 | ≥ 15.000 (mit Trittschall) |
| Fußbodenheizung | EN1264-2 | Geeignet, max. 28° | Geeignet, max. 28° | — |
| Emissionstest | AgBB-Schema / EN 717-1 | Sehr emissionsarm | Sehr emissionsarm | E1 |
| Verpackungseinheiten | — | 1 Pk.=14 Planken=3,985 m²<br>1 Pal.=48 Pk.=191,29 m² | 1 Pk.=8 Planken=2,196 m²<br>1 Pal.=48 Pk.=105,408 m² | 1 Pk.=10 Planken=2,745 m²<br>1 Pal.=33 Pk.=90,585 m² |

*Maßbeständigkeit SofTEC® nach EN 434 (70°C, 6h, Breite/Länge), abweichende Prüfnorm gegenüber KlebeSHEETS/SolidCORE®. **Befahrbarkeit ausgenommen. Chemikalienbeständigkeit: abhängig von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

# VERLEGETECHNOLOGIE

### KlebeSHEETS

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebestoffen.

### SolidCORE®

Das patentierte Drop-Down-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

### SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem ermöglicht eine schnelle, klebstofffreie Verlegung mit integrierter Trittschalldämmung aus Kork.

## PRÜFZEICHEN & ZERTIFIZIERUNGEN

### KLEBESHEETS

CE · 100% RECYCLEBAR · VIRGIN-VINYL WITH HARMLESS PLASTICIZER · PHTHALATE FREI · HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz · zur Verklebung · 4 4-SEITIGE MICROFASE

### SOLIDCORE®

CE · 100% RECYCLEBAR · VIRGIN-VINYL · WEICHMACHERFREIE TRÄGERPLATTE · HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · DROP DOWN PLUS · 4 4-SEITIGE MICROFASE

### SOFTEC®

CE · 100% RECYCLEBAR · VIRGIN-VINYL · WEICHMACHERFREIE TRÄGERPLATTE · HOLZ SYNCHRONPRÄGUNG · MATECTA® Premium-Oberflächenschutz · PATENTED L2C TECHNOLOGIES · 4 4-SEITIGE MICROFASE

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.