TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE SALZBURG FISCHGRÄT

VERLEGESYSTEM	ART.-NR.	FORMAT	OBERFLÄCHE
KlebeSHEETS	AV160	600 x 150 x 2,5 mm	Synchronprägung
SolidCORE® (Unizip)	AV136	600 x 150 x 6,0 mm	Synchronprägung

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	NORM	KLEBESHEETS	SOLIDCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	—	PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	4,8 kg/m²	9,3 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	600 mm x 150 mm	600 mm x 150 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 / EN 425	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	Geeignet, max. 28°	Geeignet, max. 28°
Emissionstest	AgBB-Schema / EN 717-1	Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten	—	1 Pk.=28 Planken=2,52 m² 1 Pal.=72 Pk.=181,44 m²	1 Pk.=18 Planken=1,62 m² 1 Pal.=60 Pk.=97,2 m²

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien. **Befahrbarkeit ausgenommen.

VERLEGETECHNOLOGIE

KlebeSHEETS

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebestoffen.

SolidCORE®

Das patentierte Unizip-Klicksystem überzeugt durch einfache Verlegetechnik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

PRÜFZEICHEN & ZERTIFIZIERUNGEN

KLEBESHEETS

CE · 100% RECYCLEBAR · VIRGIN-VINYL · zur Verklebung · PHTHALATE FREI · MATECTA®

SOLIDCORE®

CE · 100% RECYCLEBAR · VIRGIN-VINYL · UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY · MATECTA®

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.