TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE TIMELESS

VERLEGESYSTEM	ART.-NR.	FORMAT	OBERFLÄCHE
KlebeSHEETS	AV163	1227 x 235 x 2,5 mm	Designprägung
SolidCORE® (L2C)	AV139	1220 x 230 x 5,2 mm	Designprägung

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	NORM	KLEBESHEETS	SOLIDCORE®
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung	—	PUR	PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	5,0 kg/m²	8,8 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.227 mm x 235 mm	1.220 mm x 230 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	EN 13893	0,35 / DS	0,35 / DS
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 5 dB	ca. 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,017 m² K/W	0,038 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 / EN 425	Ja, Typ W, EN12529	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	Geeignet, max. 28°	Geeignet, max. 28°
Emissionstest	AgBB-Schema / EN 717-1	Sehr emissionsarm	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten	—	1 Pk.=14 Planken=4,0368 m² 1 Pal.=48 Pk.=193,76784 m²	1 Pk.=9 Planken=2,5254 m² 1 Pal.=36 Pk.=90,9144 m²

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien. **Befahrbarkeit ausgenommen.

VERLEGETECHNOLOGIE

KlebeSHEETS

Vollständige Verklebung mit handelsüblichen Nassbettklebestoffen.

SolidCORE®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

PRÜFZEICHEN & ZERTIFIZIERUNGEN

KLEBESHEETS



SOLIDCORE®



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.